



# DEMETER

Qualité TRX P 50 finition mate

Qualité TRX P 52 finition vernie miroir

1	LAIZE	NF EN 1773	155 ou 215 cm	
2	SUPPORT TEXTILE	nature	Polyester 1100 dtex HT	
		masse	160 g/m <sup>2</sup>	
3	ENDUCTION	nature	2 faces PVC	
		masse	460 g/m <sup>2</sup>	
4	MASSE totale	NF EN ISO 2286-2	620 g/m <sup>2</sup>	+ ou - 30
5	ADHERENCE (soudure HF) End, Env	NF EN ISO 2411	8 daN	* / **
6	DECHIRURE trapézoïdale Ch /Tr	NF EN 1875-3	20 / 15 daN	*
7	RUPTURE par traction Ch /tr	NF EN ISO 1421	250 / 230 daN	* / **
8	IMPERMEABILITE à l'eau sur tissu	NF EN 1734	conforme	
9	IGNIFUGATION	NF P 92 503	M2	sur demande
10	IGNIFUGATION	NF G 07 184	Classe B	sur demande
11	TENUE AU FROID	NF EN 1876-2	- 25 °C	
12	TENUE A LA CHALEUR		+ 70 °C	

Autres poids et laizes possibles : nous consulter

\* Valeurs moyennes issues des tests de laboratoire

\*\* /5 cm

MS07/06

