



FERRANYL 350

1	LAIZE	NF EN 1773	148 cm	+ ou - 2
2	SUPPORT TEXTILE	chaîne	Polyamide 235 dtex HT	
		trame	Polyester 280 dtex HT	
		masse	80 g/m ²	
3	ENDUCTION	nature	2 faces PVC	
		masse	280 g/m ²	
4	MASSE totale	NF EN ISO 2286-2	360 g/m ²	+ ou - 20
5	ADHERENCE (soudure HF) End, Env	NF EN ISO 2411	6 / 5 daN	* / **
6	DECHIRURE trapézoïdale Ch /Tr	NF EN 1875-3	7 / 6 daN	*
7	RUPTURE par traction Ch /tr	NF EN ISO 1421	110 / 100 daN	* / **
8	IMPERMEABILITE à l'eau sur tissu	NF EN 1734	conforme	
9	IMPERMEABILITE à l'eau sur assemblage	NF EN 1734	conforme	
10	IGNIFUGATION	NF P 92 503	M3	sur demande
11	IGNIFUGATION	NF G 07 184	Classe B	sur demande
12	TENUE AU FROID	NF EN 1876-2	- 25°C	

Autres poids possibles : nous consulter

* Valeurs moyennes issues des tests de laboratoire

** /5 cm

MS 07/06

