



TARYL AERO 525

1	LAIZE	NF EN 1773	155 cm	+ ou - 1
2	SUPPORT TEXTILE	nature	Polyester 1100 dtex HT	
		masse	160 g/m ²	
3	ENDUCTION	nature	2 faces PVC	
		masse	465 g/m ²	
4	MASSE totale	NF EN ISO 2286-2	625 g/m ²	+ ou - 30
5	ADHERENCE (soudure HF) End, Env	NF EN ISO 2411	8 daN	* / **
6	DECHIRURE trapézoïdale Ch /Tr	NF EN 1875-3	21 / 15 daN	*
7	RUPTURE par traction Ch /tr	NF EN ISO 1421	250 / 230 daN	* / **
8	IMPERMEABILITE à l'eau sur tissu	NF EN 1734	conforme	
9	IGNIFUGATION	NF P 92 503	M2	
10	IGNIFUGATION	FAR 25 853F	conforme	
11	TENUE AU FROID	NF EN 1876-2	- 25 °C	
12	TENUE A LA CHALEUR		+ 70 °C	

* Valeurs moyennes issues des tests de laboratoire

** /5 cm

MS 07/06

