



TARYL FORT 1P 2F 65

Utilisation : sangles et renforts

Tissu enduit 2 faces PVC compléxé avec un film PVC sur les 2 faces

1	LAIZE	NF EN 1773	150 cm	
2	SUPPORT TEXTILE	nature	Polyester 1100 dtex HT	
		masse	180 g/m ²	
3	ENDUCTION	nature	PVC	
4	MASSE totale	NF EN ISO 2286-2	2650 g/m ²	+ ou - 200
5	ADHERENCE (soudure HF) End, Env	NF EN ISO 2411	10 daN	* / **
6	DECHIRURE trapézoïdale Ch /Tr	NF EN 1875-3	20 / 20 daN	*
7	RUPTURE par traction Ch /tr	NF EN ISO 1421	280 / 240 daN	* / **
8	TENUE AU FROID	NF EN 1876-2	- 20 °C	
9	TENUE A LA CHALEUR		+ 70 °C	

* Valeurs moyennes issues des tests de laboratoire

** /5 cm

MS 07/06

