



TREVOSCREEN ELASTIQUE

1	LAIZE	NF EN 1773	70 cm	
2	SUPPORT TEXTILE	chaîne	Polyester 550 dtex HT	
		trame	Polyester 1100 dtex HT	
3	ENDUCTION	nature	PVC	
4	MASSE totale	NF EN ISO 2286-2	500 g/m ²	+ ou - 25
5	DECHIRURE trapézoïdale Ch /Tr	NF EN 1875-3	35 / 18 daN	*
6	RUPTURE par traction Ch /tr	NF EN ISO 1421	240 / 140 daN	* / **
7	ALLONGEMENT à la rupture Ch / tr	NF EN ISO 1421	25 / 200 %	*

-Grille présentant une très forte élasticité dans le sens trame et bloquée en chaîne

-La taille des jours varie en fonction de la tension appliquée (en sens trame) au tissu, ce qui permet d'obtenir une transmission d'air et de lumière variable.

-Lumière absorbée au repos : 70 %

-Article breveté

* Valeurs moyennes issues des tests de laboratoire

** /5 cm

MS 07/06

