



TRX P 50 / 52 MT

Qualité TRX P 50 finition mate

Qualité TRX P 52 finition vernie miroir

1	LAIZE	NF EN 1773	PL : 155 cm GL : 218 cm	
2	SUPPORT TEXTILE	nature	Polyester 1100 dtex HT	
		masse	160 g/m ²	
3	ENDUCTION	nature	2 faces PVC	
		masse	640 g/m ²	
4	MASSE totale	NF EN ISO 2286-2	800 g/m ²	+ou - 40
5	ADHERENCE (soudure HF) End, Env	NF EN ISO 2411	10 daN	mini / **
6	DECHIRURE trapézoïdale Ch /Tr	NF EN 1875-3	16 / 12 daN	*
7	RUPTURE par traction Ch /tr	NF EN ISO 1421	250 / 230 daN	* / **
8	TENUE aux FROISSEMENTS Ch / tr	NF EN ISO 5981	1500	
9	IMPERMEABILITE à l'eau sur tissu	NF EN 1734	conforme	
10	ETANCHEITE à l'air face endroit	méth. Schmerber inv.	conforme	
11	TENUE AU FROID	NF EN 1876-2	-25°C	
12	TENUE A LA CHALEUR		+70°C	

* Valeurs moyennes issues des tests de laboratoire

** /5 cm

MS 07/06

